



Especial para interiores: Revoque grueso + Revoque fino en una sola aplicación.
Excelente terminación y textura final.
De aplicación manual.
Rinde 20/25 Kg x M2 - Bolsa de 30 Kg



Descripción:

Es un mortero de ULTIMA GENERACION ya que esta formulado para ser utilizado en MULTIPLES APLICACIONES EN LA CONSTRUCCION, viene listo para usar ya que solo requiere agregar agua limpia y Listo.

Es ideal para amurar ladrillos huecos, comunes y bloques de hormigón, revocar paredes en interiores, nuevas o refaccionarlas, hacer carpetas de hasta 50 mm, tanto en interiores como en exteriores.

Permite en una sola aplicación de 15 mm de espesor nominal, reemplazar el sistema tradicional de revoque, haciendo el grueso y fino de un solo paso, resolviendo el trabajo en menores tiempos de ejecución con el consiguiente ahorro de mano de obra.

Permite además tener un perfecto control del costo y el tiempo del trabajo con la gran ventaja de contar con un producto preelaborado al que solamente hay que agregar agua limpia otorgando una homogeneidad total del sustrato, efecto que sobresale para tomar en cuenta rendimientos reales de pinturas o revestimientos.

Características Técnica:

Formulado a partir de cemento Pórtland gris CPN 40 estructural, agregados minerales de variada granulometría y aditivos químicos especiales.

MASTER MIX ES IDEAL PARA:

- Levantar paredes de cualquier tipo de ladrillos.
- Revoque 2:1, grueso y fino a la vez.
- Hacer y reparar carpetas tanto en interiores como en exteriores.
- Amurar aberturas tanto de metal como de madera.
- Amurar artefactos de cualquier tipo, ménsulas etc.
- Cualquier tipo de trabajo de albañilería.

Modo de Empleo:

PREPARACION EN MEZCLADORA O TROMPO: Agregar una parte de agua limpia que no supere el total a utilizar, agregar lentamente MASTER MIX 2:1 para evitar la formación de grumos, completar la cantidad de agua medida y mezclar 5 minutos. El mortero queda listo para ser utilizado.

Cantidad de agua a utilizar: De 4,5 a 5 litros por cada bolsa de 30 Kg. de MASTER MIX 2:1

PREPARACION MANUAL: Preparar el pastón sobre una superficie limpia y consistente para evitar la contaminación con suciedad. Mezclar tal cual como un mortero tradicional, cuidando que el agua medida no se escurra. Dejar reposar 5 minutos y utilizar. Se puede preparar balde a balde.

Cantidad de agua a utilizar: De 4,5 a 5,5 litros por cada bolsa de 30 Kg. de MASTER MIX 2:1.

PREPARACION EN AMAZADORA CONTINUA: MASTER MIX 2:1 es apto para el sistema de preparación a partir de maquinas como las descriptas (pedir mayor información a nuestro departamento técnico).

PRESENTACIONES

RENDIMIENTO



Bolsas de papel con coating protector de 30 kilogramos.

Tipo de trabajo	Formato en metros 2	Espesor en mm	Consumo Kg/m2
Revoques	1	15	22 a 25
Carpetas	1	10	14 a 17
Ladrillos huecos 12 x 18 x 33 cm	1	10	12 a 14
Ladrillos huecos 18 x 18 x 33 cm	1	10	20 a 22
Ladrillos comunes	1	10	16 a 20

Nota: Los rendimientos informados son tomados de determinaciones reales en obra, teniendo a consideración los valores más generosos en consumo.