Premezclados S.A.

MASTER-MIX MORTERO IMPERMEABLE MANUAL MAQUINABLE 3:1

Especial para exteriores: Capa aisladora + Revoque grueso + Revoque fino en una sola aplicacion.
Excelente terminacion y textura final.
De aplicacion Manual - Rinde 20/30 Kg x M2 - Bolsa de 30 Kg

Descripción:

Es un mortero listo para usar, ideado especialmente para realizar todo tipo de trabajos de albañilería donde además de obtener excelentes resultados, facilita la tarea ya que solo requiere agregarse agua limpia.
Es ideal para hacer REVOQUES EXTERIORES, simplificando al sistema tradicional de capa aisladora mas revoque grueso mas revoque fino en una sola aplicación de 1.50 centímetros directamente sobre el ladrillo.
Además amura ladrillos huecos, comunes y bloques de hormigón, revoca paredes exteriores nuevas o refaccionarlas, hacer carpetas de hasta 35 mm hidrófugas tanto en interiores como en exteriores.
MASTER MIX 3:1 esta formulado especialmente para la ejecución de revoques exteriores sobre cualquier tipo de paramento (ladrillos huecos, comunes, bloques, etc.)
Permite en una sola aplicación de 15 mm de espesor nominal, reemplazar el sistema tradicional, resolviendo el trabajo en menor tiempo de ejecución con el consiguiente ahorro de mano de obra.
Permite además tener un perfecto control del costo y el tiempo de trabajo con la gran ventaja de contar con un producto preelaborado, al que solamente hay que agregar agua limpia otorgando una homogeneidad total del sustrato, efecto que sobresale para tomar en cuenta rendimientos reales de pinturas o revestimientos.

Características Técnica:

Formulado a partir de cemento Pórtland gris CPN 40 estructural, agregados minerales de variada granulometría y aditivos químicos especiales, que lo hacen el complemento ideal para realizar cualquier tipo de trabajo, tanto en reparaciones como en obras nuevas, permitiendo economizar tiempo, espacios y mano de obra. Solo requiere agregar agua limpia y utilizarlo.
MASTER MIX 3:1 es IMPERMEABLE y posee hidrófugo ALFLEXITA incorporado que le brinda un coeficiente de absorción capilar inferior a cualquier concreto cementicio hidrofugado del mercado.

Modo de Empleo:

PREPARACION EN MEZCLADORA O TROMPO: Agregar una parte de agua limpia que no supere el total a utilizar, agregar lentamente MASTERMIX 3:1 para evitar la formación de grumos, completar la cantidad de agua medida y mezclar 5 minutos. El mortero queda listo para ser utilizado.
Cantidad de agua a utilizar: De 1.5 a 1.7 litros por cada 10 Kg. de MASTERMIX 3:1

PREPARACION MANUAL: Preparar el pastón sobre una superficie limpia y consistente para evitar la contaminación con suciedad. Mezclar tal cual como un mortero tradicional cuidando que el agua medida no se escurra. Dejar reposar 5 minutos y utilizar. Se puede preparar balde a balde.
Cantidad de agua a utilizar: De 1.5 a 1.7 litros por cada 10 Kg. de MASTERMIX 3:1

PREPARACION EN AMAZADORA CONTINUA:
MASTERMIX 3:1 es apto para el sistema de aplicación o preparación a partir de maquinas como las descriptas (pedir mayor información a nuestro departamento técnico).

PRESENTACIONES

Bolsas de papel con coating protector de 30 kilogramos

RENDIMIENTO

Tipo de trabajo	Formato en metros 2	Espesor en mm	Consumo Kg/m2
Revoques	1	15	22 a 25
Carpetas	1	10	14 a 17
Ladrillos huecos	1	10	10 a 12
Ladrillos comunes	1	10	10 a 18

Los rendimientos informados son tomados de determinaciones reales en obra, teniendo a consideración los valores más generosos en consumo.