



INFORMACION TECNICA

SUPER ULTRA REVESTIMIENTO SIMIL PIEDRA

DESCRIPCION

El nuevo SUPER ULTRA es un revestimiento decorativo cementicio, con color incorporado, de uso tanto en interiores como en exteriores, que permite lograr superficies rústicas, lisas, texturadas etc. a partir de la aplicación sobre revoque grueso preferentemente peinado. Posee una elevada vida útil, que puede llegar inclusive a más de 10 años con solo un mantenimiento mínimo de limpieza. Ya que es de naturaleza cementicia tiene altos valores de resistencia a la compresión y a la erosión de los agentes climáticos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formulada a partir de cemento blanco CPN50 B, cargas minerales, pigmentos, aditivos químicos y mica en escamas que le otorga la naturaleza pétreo tan característica de este producto.

MODO DE USO

Aplicación con fratazo de madera clara no resinosa:

Preparar el SUPER ULTRA COLOR en baldes o bateas limpias, agregando primero agua y luego el polvo. Mezclar perfectamente hasta conseguir la eliminación de grumos y la unificación del color. Dejar reposar 5 minutos y utilizar. Si de fondo se tiene un revoque grueso rayado, dar la mano de base con fratazo de madera. Para esto empastar SUPER ULTRA COLOR con ULTRAVINIL relación (1:5) y aplicar en una capa pareja y delgada, de aproximadamente entre 5 y 10 mm dependiendo el tipo de terminación final que desee obtener. Dejar orear un tiempo y terminar el trabajo fratasando o luego de esta operación peinado con peine metálico desgranando la superficie hasta dejarla similar a la de una piedra. Una vez terminado el peinado es conveniente pasar un cepillo de cerda suave con el fin de rescatar el brillo característico de la mica quedando una terminación exquisita y delicada. La cantidad de agua a emplear es de aproximadamente entre 1,5 y 1,8 litros por cada 10 kg de polvo.

RENDIMIENTO

Peine el material siempre en un solo sentido, de abajo hacia arriba, otras direcciones producen efectos de manchas o marea del color. Aplicar cuanto sea necesario, siempre en forma pareja, hasta el espesor requerido. Dejar orear entre pasada y pasada, sin re aplicar sobre fresco porque produce "empacho".

Si la textura deseada es fratazado, cuando la aplicación empieza a tirar, puede pasar una llana de plástico en sentido vertical u horizontal, de manera que se deslice si hundirse. No usar llana metálica porque desprende óxido y mancha al revestimiento. No cambiar la dirección porque produce sombreado con efecto de mancha. Quitar el polvillo residual del planchado, con cepillo de cerda blanda. Después de unas horas (6 en verano y algo más en invierno) rociar la superficie con agua limpia repetir este mojado en los dos días siguientes. Cuando hace mucho calor o hay fuerte viento, mojar por la mañana y por la tarde.

TABLA DE APLICACION

Terminación	Fratizado	Fratizado y peinado
Espesor del revestimiento	4 a 5 mm.	8 a 10 mm.
Fragüe	Principio: 2 hs. – fin: 6 hs.	
Agua de empaste	5 a 8 litros por bolsa de 30 Kg.	

RENDIMIENTO

Terminación	Fratizado	Fratizado y peinado
Espesor del revestimiento	4 a 6 mm.	8 a 10 mm.
Consumo aproximado	Sobre revoque grueso rayado: 6 a 8 Kg./m2	

PRESENTACION

Bolsas de papel de 30 kilogramos.

GAMA DE COLORES:

ARENA - AMARETTI - BLANCO - GRIS PERLADO - MARFIL, MODENA, PARIS, ROSATTO.

